


OCEĽOVÉ LANO SEAL 6X19
DIN 3058

Oceľové lano Seal 6x19 sú laná sú vinuté súbežným spôsobom. Pramene majú vonkajšiu vrstvu drôtov väčších priemerov. Sú odolnejšie proti oteru. Majú menšiu ohybnosť, ale dobre znášajú nárazové zaťaženie. Vyrábajú sa v dvoch prevedeniach duše a to s konopnou dušou (FC) a oceľovou dušou v tvare konštrukcie lana (IWRC).

Použitie: Laná výťahové, žeriavové, vrtné, rýpadlové, viazacie, laná visutých lanoviek a škrabákové laná, vlečné laná rybárskych sietí.



Oceľová duša (IWRC)

Nominálny priemer	Menovitá dĺžková hmotnosť	Nominálna pevnosť lana v kN	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
mm	kg/m	IWRC	IWRC
8,0	0,256	40,33	44,66
9,0	0,324	51,04	56,52
10,0	0,400	63,01	69,78
11,0	0,484	76,24	84,43
12,0	0,576	90,74	100,48
13,0	0,676	106,49	117,92
14,0	0,784	123,50	136,76
15,0	0,900	141,78	157
16,0	1,024	161,31	178,63
17,0	1,156	182,10	201,65
18,0	1,296	204,16	226,07
19,0	1,444	227,47	251,89
20,0	1,600	252,05	279,1
22,0	1,936	304,98	337,72
24,0	2,304	362,95	401,91

